

ペルトロン[®] Peltron[®]

製品名	C-4408
製品カテゴリ	帯電防止塗料
用途別	ディスプレイ 機能性フィルム
機能別	帯電防止

項目	条件	単位	代表値
一般項目			
適用素材	-	-	各種透明素材に適応
導電ファイラー	-	-	アンチモンドープ酸化スズ
液状特性			
塗料固形分	-	%	34
適応希釈剤	-	-	MEK
乾燥膜特性			
塗布条件：固形部8.5wt%まで希釈/バーコーター#5で塗布/基材：PETフィルム 125μm			
乾燥条件：室温3分→60°Cx20分			
表面抵抗値	抵抗率計 HIRESTA	Ω/sq.	1.70E+06
全光線透過率	濁度計 NDH2000	%	89.0
ヘイズ	濁度計 NDH2000	%	7.3

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869