

# シロックス<sup>®</sup> セメント Silox<sup>®</sup> Cement

|        |             |
|--------|-------------|
| 製品名    | CB-460      |
| 製品カテゴリ | バスタブ抵抗用セメント |
| 用途別    | 抵抗器         |
| 機能別    | 耐熱性         |

| 項目     | 条件等                                | 単位    | 代表値                  |
|--------|------------------------------------|-------|----------------------|
| 外観     | —                                  | —     | 白色粉末                 |
| 希釈溶剤   | —                                  | —     | キシレン・IPA             |
| 標準硬化時間 | 150℃                               | 時間    | 1                    |
| 体積抵抗率  | JIS K-6911                         | Ω-cm  | $1.0 \times 10^{14}$ |
| 線膨張係数  | 25℃~180℃                           | /℃    | $1.0 \times 10^{-5}$ |
| 熱伝導率   | 熱線法                                | W/m・K | 1.7                  |
| 発煙性    | 定格10倍 過負荷試験                        | —     | 発煙なし                 |
| 特徴     | ・標準タイプのセメントです。優れた作業性と硬化物特定をもっています。 |       |                      |

上記特性値は代表値であり規格値とは異なります。

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階  
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7  
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869