

シロックス[®] セメント *Silox[®] Cement*

製品名	CB-461
製品カテゴリ	バスタブ抵抗用セメント
用途別	抵抗器
機能別	耐熱性 低温硬化

項目	条件等	単位	代表値
外観	—	—	白色粉末
希釈溶剤	—	—	キシレン・IPA
標準硬化時間	80℃	時間	2
体積抵抗率	JIS K-6911	Ω-cm	1.0×10^{14}
線膨張係数	25℃～180℃	/℃	1.0×10^{-5}
熱伝導率	熱線法	W/m・K	1.7
発煙性	定格10倍 過負荷試験	—	発煙なし
特徴	・80℃で硬化が出来るため温度ヒューズが組み込まれたセメント抵抗器に最適です。 上記特性値は代表値であり規格値とは異なります。		

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869