

# ペルノックス® Pelnox®

製品名	CE-30/SP-30/HQ-1
製品カテゴリ	サーミスタの外装、温度ヒューズの端子封止
用途別	センサー、リレー
機能別	

## 硬化前性状

(代表値)

項目	条件	単位	CE-30	HQ-1	HY-680
外観	目視	—	ペースト状	褐色粘稠液	淡黄色透明
比重	25℃	—	1.58	1.11	0.96
粘度	25℃	mPa・s	150,000	8,000	600
配合比	重量比		CE-30/HQ-1=100/25, SP-30/HQ-1=100/50		
可使用時間	25℃	時間	2以上		

標準硬化条件 25℃ - 2.4時間以上または60℃ - 3時間

## 硬化後特性

(CE-30/SP-30/HQ-1=100/40/45による)

項目	条件	単位	代表値
硬度	JIS K-7215 25℃	ShoreD	70以上
体積抵抗率	JIS K 6911 25℃	Ω-cm	5.0 x 10 <sup>15</sup>
吸水率	JIS K 6911 煮沸2時間	wt%	1.0以下
誘電率	JIS K 6911 1MHz		4.09
誘電正接	JIS K 6911 1MHz	%	0.04

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら  

**ペルノックス株式会社**

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階  
 TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7  
 TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869