

ペルトロン[®] Peltron[®]

製品名	K-3205
製品カテゴリ	電極用導電性ペースト
用途別	車載電装品 セラミックコンデンサー 小型部品電極
機能別	一液性 耐熱性 耐ヒートサイクル性 メッキ性良好

項目	条件	単位	代表値
液特性			
粘度	Brookfield製HBT / 10rpm @25℃	Pa・s	40
最適塗布工法	—	—	ディップ塗布・スクリーン印刷
保存安定性	未開封 / 冷凍 (-18℃以下)	—	3ヵ月
硬化塗膜特性			
塗膜色調	目視	—	銀灰色
推奨硬化条件	熱風乾燥炉	—	200℃×30分
体積抵抗値	200℃×30分硬化	Ω・cm	4.7×10 ⁻⁵

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら

 **ペルノックス株式会社**

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869