

ペルトロン[®] Peltron[®]

製品名	K-3330
製品カテゴリー	回路/電極用 導電性ペースト
用途別	一般モジュール、タッチパネル、太陽電池
機能別	一液性、フレキシブル、細線印刷用、耐屈曲性

項目	条件等	単位	代表値
液特性			
粘度	Brook Field HBT / #7 / @25℃	Pa·s	245
適応印刷線幅	スクリーン印刷 / 500~600mesh	μm	≥60
希釈剤	-	-	弊社希釈剤 #710
保存安定性	未開封 / 冷蔵 (0~10℃)	-	3ヶ月
硬化塗膜特性			
塗膜色調	目視	-	灰黒色
推奨硬化条件	熱風乾燥炉	-	130℃ x 30分
体積抵抗値	130℃ x 30分 硬化	Ω·cm	5.0 x 10 ⁻⁵
特長	静電容量方式タッチパネルの回路形成に実績のある導電性ペーストです。 スクリーン印刷にて30μm幅程度の微細な回路形成が可能な超細線印刷用グレードです。		

数値は参考値であり規格値ではありません。

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869