

ペルノックス® Pelnox®

製品名	ME-105/HY-332
製品カテゴリ	個別半導体封止樹脂
用途別	一般モジュール
機能別	耐熱性 耐湿性

硬化前性状

(代表値)

項目	条件	単位	ME-105各色	HY-332
外観	目視		透明、黒色、白色	淡黄色透明液体
比重	25℃		1.59	0.99
粘度	25℃	mPa.s	3,000	37
配合比	重量比		100/40	

標準硬化条件 25℃-24時間以上

硬化後特性

項目	条件	単位	代表値
硬度	JIS K 7215 25℃	ショアD	85
ガラス転移温度	TMA法	℃	50
曲げ強度	JIS K 6911	MPa	108
曲げ弾性率	JIS K 6911	MPa	3,500
体積抵抗率	JIS K 6911 常態	Ω-cm	3.0×10^{16}

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869