

Pelnox®

产品名称	ME-105/HY-332
产品分类	车载电装品、各种传感器用树脂 恒温器，中继用封口树脂
主要用途	一般模组、传感器、中继
主要功能	耐热性 耐湿性

固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	ME-105各色	HY-332
外观	目测		透明，黑色，白色	淡黄色透明
比重	25°C		1.15	0.99
粘度	25°C	mPa.s	3,000	37
配比	重量比		100/40	

标准固化条件 25°C-24小时以上

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
硬度	JIS K 7215 25°C	邵氏D	85
玻璃化温度	TMA法	°C	50
弯曲强度	JIS K 6911	MPa	108
弯曲模量	JIS K 6911	MPa	3,500
体积电阻率	JIS K 6911	Ω-cm	3.0×10^{16}
难燃性	UL-94		V-0相当

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店

〒103-0023 東京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022