

Pelnox[®]

产品名称	ME-5080 LC
产品分类	单组分树脂
主要用途	一般模组
主要功能	单组分 低应力 低固化收缩 应力松弛

固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	ME-5080 LC
外观	目测	—	黑色粘稠液体
比重	25°C	—	1.74
粘度	25°C	mPa·s	280,000
胶凝时间	130°C 热板	分	約15分

标准固化条件 130°C-1小时

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
硬度	JIS K 7215 25°C	邵氏D	92
玻璃化温度	TMA法	°C	34
线膨胀系数	Tg以下	10 ⁻⁵ /°C	2.3
	Tg以上	10 ⁻⁵ /°C	9.2
体积电阻率	JIS K 6911 25°C	Ω·cm	2.5 x 10 ¹⁵

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店

〒103-0023 东京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层

TEL: +81-3-5645-3781

FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7

TEL: +81-463-86-8001

FAX: +81-463-86-8022