

ペルノックス® Pelnox®

製品名	ME-5890 LC
製品カテゴリ	一液性樹脂 サーマスタット、リレーの風口樹脂
用途別	温度ヒューズ 一液性
機能別	一液性樹脂

硬化前性状

(代表値)

項目	条件	単位	ME-5890 LC
外観	目視	—	黒色粘稠液
比重	25℃	—	1.60
粘度	25℃	mPa・s	35,000
ゲルタイム	150℃ 熱板	分	3.5

標準硬化条件 140℃-15分

硬化後特性

項目	条件	単位	代表値
硬度	JIS K-7215 25℃	ショアD	90
ガラス転移温度	TMA法	℃	123
線膨張係数	Tg以下	10 ⁻⁵ /℃	3.6
剪断接着力	JIS K-6850 Fe-Fe	MPa	20
体積抵抗率	JIS K 6911 25℃	Ω-cm	2.0 x 10 ¹⁶
吸水率	JIS K 6911 煮沸2時間	wt%	0.33

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869