

ペルノックス® Pelnox®

製品名	ME-255 TYPE T/HV-125 TYPE T
製品カテゴリ	個別半導体封止樹脂 環境対応樹脂
用途別	半導体モジュール 車載電装品 フィルムコンデンサ
機能別	難燃性 環境対応

硬化前性状

(代表値)

項目	条件	単位	ME-255 TYPE T	HV-125 TYPE T
外観	目視	—	黒色粘稠液体	淡黄色粘稠液体
比重	25℃	—	1.84	1.81
粘度	25℃	mPa・s	34,000	15,000
配合比	重量比		100/100	
初期混合粘度	25℃	mPa・s	15,000	

標準硬化条件 100℃-1時間 + 150℃-3時間

硬化後特性

項目	条件	単位	代表値
硬度	JIS K-7215 25℃	ショアD	95
熱変形温度	JIS K-7191-3	℃	160
ガラス転移温度	TMA法	℃	174
線膨張係数	Tg以下	10 ⁻⁵ /℃	2.3
	Tg以上	10 ⁻⁵ /℃	7.5
曲げ強さ	JIS K-6911	MPa	58
曲げ弾性率	JIS K-6911	MPa	9,300
体積抵抗率	JIS K 6911 25℃	Ω-cm	9.1 x 10 ¹⁵
吸水率	JIS K 6911 煮沸 2 時間	wt%	0.13
熱伝導率	熱線法	w/mk	1
難燃性	UL-94 2mm		V-0認定

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869