

ペルウレタン[®] Pel-urethane[®]

製品名	MU-620A/MU-620B
製品カテゴリ	ウレタンエラストマー
用途別	
機能別	フレキシブル 低温硬化

硬化前性状

(代表値)

項目	条件	単位	MU-620A	MU-620B
外 観	目視	—	無色～淡黄色半透明	淡黄色透明
液 比 重	25℃	—	1.01	1.2
液 粘 度	25℃	mPa・s	800	150
配合比	重量比		100	45
	体積比		100	38
混合時間	25℃	sec	60	
可使時間	25℃	min	10	
脱型可能時間	25℃	min	60	

標準硬化条件 25℃- Over 24hour

硬化後特性

項目	条件	単位	代表値
硬化物外観	目視	—	乳白色
硬化物硬度	25℃	shore A	80
硬化物比重	25℃	—	1.21
引張強度	ダンパル2号	MPa	14
引張伸び	ダンパル2号	%	280
引張弾性率	ダンパル2号	MPa	5.5
硬化収縮率	—	%	0.16

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869