

# Pel-Urethane®

产品名称	MU-620A/MU-620B
产品分类	聚氨酯橡胶
主要用途	
主要功能	柔软性 低温固化

## 固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	MU-620A	MU-620B
外观	目视	-	无色~ 淡黄色半透明	淡黄色透明
比重	25℃	-	1.01	1.2
粘度	25℃	mPa·s	800	150
配比	重量比	g	100	45
	体積比	cm <sup>3</sup>	100	38
混合時間	25℃	sec	60	
可使時間	25℃	min	10	
脱型可能時間	25℃	min	60	

标准固化条件 25℃-over 24hour

## 固化后特性

项目	条件	单位	代表值
固化物外觀	目视	-	乳白色
固化物硬度	25℃	邵氏 A	80
固化物比重	25℃	-	1.21
拉伸强度	哑铃形 2号	MPa	14
拉伸比率	哑铃形 2号	%	280
拉伸模量	哑铃形 2号	MPa	5.5
收缩率	-	%	0.16

以上数值为参考值并非产品规格

## 联系方式



## PELNOX, LTD.

东京支店

〒103-0023 東京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层

TEL: +81-3-5645-3782

FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7

TEL: +81-463-86-8001

FAX: +81-463-86-8022

