

Pel-Urethane®

产品名称	MU-650A/MU-650B
产品分类	聚氨酯橡胶
主要用途	食物样品
主要功能	不黄变、高透明性

固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	MU-650A	MU-650B
外观	目测	—	无色透明	无色透明
比重	25℃	—	1.05	1.12
粘度	25℃	mPa·s	900	200
配比	重量比		100/30	
初期混合粘度	25℃	mPa·s	750	
混合时间	25℃, 量杯、100g	min	1	
操作时间	25℃, 量杯、100g	min	30	
胶凝时间	室温, 量杯、100g	min	40	
	60℃, 量杯、100g	min	15	
Tack-free	室温, 量杯、100g	min	360	
	60℃, 量杯、100g	min	40	

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
固化物外观	目测		无色透明
硬度	25℃	邵氏 A	45
折射率	22℃	—	1.496

树脂量不同时的固化性

树脂量	胶凝时间 *	指触干燥时间
g	min	min
3	70	140
10	50	110
100	25	35

* 拉丝时间：测定条件 27℃/59%

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店

〒103-0023 東京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022