

ペルウレタン[®] Pel-Urethane[®]

製品名	MU-650A/MU-650B
製品カテゴリ	ウレタンエラストマー
用途別	食品サンプル
機能別	非黄変、高透明性

硬化前性状

(代表値)

項目	条件	単位	MU-650A	MU-650B
外観	目視	—	無色透明	無色透明
比重	25℃	—	1.05	1.12
粘度	25℃	mPa・s	900	200
配合比	重量比		100/30	
初期混合粘度	25℃	mPa・s	750	
混合時間	25℃, カップ, 100g	min	1	
可使時間	25℃, カップ, 100g	min	30	
ゲルタイム	室温, カップ, 100g	min	40	
	60℃, カップ, 100g	min	15	
タックフリータイム	室温, カップ, 100g	min	360	
	60℃, カップ, 100g	min	40	

硬化後特性

項目	条件	単位	代表値
硬化物外観	目視		無色透明
硬度	25℃	Shore A	45
屈折率	22℃	—	1.496

樹脂量による硬化性

樹脂量	ゲルタイム *	指触乾燥時間
g	min	min
3	70	140
10	50	110
100	25	35

* 糸引き時間：測定条件 27℃/59%

)、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869