

ペルウレタン[®] Pel-Urethane[®]

製品名	MU-697A/MU-697B
製品カテゴリ	ウレタンエラストマー
用途別	
機能別	耐摩耗性

硬化前性状

(代表値)

項目	条件	単位	MU-697A	MU-697B
外観	目視	—	無色半透明	淡黄色透明
比重	25℃	—	0.99	1.12
粘度	25℃	mPa・s	190	560
配合比	重量比		100/200	
初期混合粘度	25℃	mPa・s	450	
可使用時間	25℃, カップ、100g	分、秒	4分30秒	
ゲルタイム	室温, カップ、100g	分	10	
脱型可能時間	室温, カップ、100g	分	30	

硬化後特性

項目	条件	単位	代表値
硬化物外観	目視		白色
硬度	Shore A	-	80
引張強さ	ダンベル2号	MPa	35 - 40
引張伸び	ダンベル2号	%	450 - 500
引裂強度	アングル形	N/mm ²	50 - 55
テーバー磨耗量	9. 8N, 1000回, H22	mg	70

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

[お問い合わせはこちら](#)



ペルノックス株式会社

東京支店

〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店

〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869