

ビスタック[®] Vistack[®]

製品名	NM-300A/NM-300B
製品カテゴリ	試作モデル用エポキシ樹脂
用途別	試作モデル
機能別	耐熱性

硬化前性状

(代表値)

項目	条件	単位	NM-300A	NM-300B
外 観	目視	-	淡黄色液状	淡黄色液状
比 重	25℃	-	1.16	0.96
粘 度	25℃	mPa・s	750	37
配合比	重量比		100/33	
混合粘度	25℃	mPa・s	240	
ゲルタイム	25℃,100g	min	220	
可使用時間	25℃,100g	min	-	
	25℃,200g	min	111	
最大発熱温度	25℃,100g	℃	-	
	25℃,200g	℃	234	

標準硬化条件 25℃-24hour + 80℃-2hour

硬化後特性

項目	条件	単位	代表値
硬化物外観	目視	-	黄色透明
硬 度	JIS K-7215 25℃	shore D	83
曲げ強さ	JIS K-7171	MPa	100
曲げ弾性率	JIS K-7171	MPa	2430
衝撃強度	JIS K-7110 Izod V-notch	kJ/m ²	11
荷重たわみ温度	JIS K-7191 荷重1.8MPa	℃	74

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら

 **ペルノックス株式会社**

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869