

Vistack®

产品名称	NM-300A/NM-300B
产品分类	模型模具用环氧树脂
主要用途	模型模具
主要功能	耐高温

固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	NM-300A	NM-300B
外观	目视	-	淡黄色液状	淡黄色液状
比重	25℃	-	1.16	0.96
粘度	25℃	mPa·s	750	37
配比	重量比		100/33	
初期混合粘度	25℃	mPa·s	240	
胶凝时间	25℃,100g	min	220	
	25℃,200g	min	-	
操作时间	25℃,100g	min	-	
	25℃,200g	min	111	
最高放热温度	25℃,100g	℃	-	
	25℃,200g	℃	234	

标准固化条件

25℃-24hour + 80℃-2hour

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
固化物外观	目视	-	黄色透明
硬度	JIS K-7215 25℃	shore D	83
弯曲强度	JIS K-7171	MPa	100
弯曲模量	JIS K-7171	MPa	2430
冲击强度	JIS K-7110 Izod V-notch	kJ/m ²	11
载荷挠曲温度	JIS K-7191 载荷重1.8MPa	℃	74

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店

〒103-0023 東京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3782 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022