

# ペルトロン<sup>®</sup> Peltron<sup>®</sup>

製品名	R-5040
製品カテゴリ	チップ部品用保護ペースト
用途別	車載電装品 セラミックコンデンサー 小型部品電極
機能別	一液性 耐湿性

## 硬化前性状

項目	条件	単位	代表値
粘度	BrookField HB型粘度計 スピンドルSC4-14 50rpm, 25℃	Pa・s	120

標準硬化条件 180℃-30分 又は 210℃-10分

## 硬化後特性

項目	条件	単位	代表値
体積固有抵抗値	—	Ω・cm	$1.5 \times 10^{15}$

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階  
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7  
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869