

ペルノックス® Pelnox®

製品名	WE-3020
製品カテゴリ	一液性樹脂
用途別	バインダー
機能別	

硬化前性状

(代表値)

項目	条件	単位	WE-3020
外観	目視	—	黒褐色液体
比重	25℃	—	1.20
粘度	25℃	mPa・s	2,800
ゲルタイム	150℃熱板	秒	120

標準硬化条件 150℃-30分

硬化後特性

項目	条件	単位	代表値
ガラス転移温度	DSC法	℃	110

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869