

Pelnox®

产品名称	WE-3020
产品分类	单组分树脂
主要用途	粘接剂
主要功能	

固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	WE-3020
外观	目测	—	黑褐色液体
比重	25℃	—	1.20
粘度	25℃	mPa·s	2,800
胶凝时间	150℃ 热板	秒	120

标准固化条件 150℃-30分

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
玻璃化温度	DSC	℃	110

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店

〒103-0023 东京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层

TEL: +81-3-5645-3781

FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7

TEL: +81-463-86-8001

FAX: +81-463-86-8022