

シロックス[®] セメント Silox[®] Cement

製品名	WE-7023P
製品カテゴリ	バスタブ抵抗用セメント
用途別	抵抗器
機能別	耐熱性

項目	条件等	単位	代表値
外観	—	—	白色粉末
溶解性	—	—	キシレン等
標準硬化時間 [※]	200℃	時間	1
※備考	バインダーとして用いる場合。硬化触媒使用：80℃-2時間		
体積抵抗率	JIS K-6911	Ω-cm	1.0 x 10 ¹⁵
特徴	・シリカ等の充填剤を乾式混合することにより、セメント剤を簡単に作ることができます。		

上記特性値は代表値であり規格値とは異なります。

[お問い合わせはこちら](#)



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869