

# エポタック® Epotack®

製品名	XA-1295/HQ-1
製品カテゴリ	温度ヒューズの端子封止
用途別	温度ヒューズ、一般モジュール
機能別	

## 硬化前性状

(代表値)

項目	条件	単位	XA-1295	HQ-1
外観	目視	—	黒色ペースト	褐色液体
比重	25℃	—	1.47	0.95
粘度	25℃	mPa・s	60,000	9,000
配合比	重量比		100/35	
初期混合粘度	25℃	mPa.s	55,000	

標準硬化条件 25℃-24時間

## 硬化後特性

項目	条件	単位	代表値
硬度	JIS K-7215 25℃	ショアD	88
ガラス転移温度	TMA法	℃	55
線膨張係数	Tg以下	10 <sup>-5</sup> /℃	5.8
	Tg以上	10 <sup>-5</sup> /℃	15.5
体積抵抗率	JIS K 6911 25℃	Ω-cm	4.7 x 10 <sup>15</sup>
吸水率	JIS K 6911 25℃ 24時間	wt%	0.2

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階  
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7  
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869