

# ペルトロン<sup>®</sup> Peltron<sup>®</sup>

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 製品名    | XJK-0390A                |
| 製品カテゴリ | 電極用導電性ペースト               |
| 用途別    | 車載電装品 セラミックコンデンサー 小型部品電極 |
| 機能別    | 一液性 耐熱性 耐ヒートサイクル性 メッキ性良好 |

| 項目     | 条件                             | 単位   | 代表値                  |
|--------|--------------------------------|------|----------------------|
| 液特性    |                                |      |                      |
| 粘度     | Brookfield製HBT / 50rpm<br>@25℃ | Pa・s | 30                   |
| 最適塗布工法 | —                              | —    | ディップ塗布               |
| 保存安定性  | 未開封 / 冷凍 (-18℃以下)              | —    | 3ヵ月                  |
| 硬化塗膜特性 |                                |      |                      |
| 塗膜色調   | 目視                             | —    | 銀灰色                  |
| 推奨硬化条件 | 熱風乾燥炉                          | —    | 200℃×30分             |
| 体積抵抗値  | 200℃×30分硬化                     | Ω・cm | $1.4 \times 10^{-4}$ |

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階  
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7  
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869