

Peltron®

产品名称	XJK-0390A
产品分类	电极用导电胶
主要用途	汽车用电气产品 陶瓷电容器 小型电子元件电极
主要功能	单组分 耐高温 耐冷热冲击 电镀性好

项目	条件等	单位	代表值
液体特性			
粘度	Brookfield HBT / 50rpm @25°C	Pa·s	30
最适宜的涂布方法	—	—	浸渍式
储存安定性	未开封 / 冷冻 (-18°C以下)	—	3个月
固化涂膜特性			
涂膜色调	目测	—	银灰色
建议固化条件	热风干燥炉	—	200°C x 30 minutes
体积电阻值	200°C x 30分 固化	Ω·cm	1.4×10^{-4}

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店

〒103-0023 東京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022