

# ペルトロン<sup>®</sup> Peltron<sup>®</sup>

製品名	XJS-3060-1
製品カテゴリ	導電性接着剤
用途別	半導体モジュール 車載電装品 一般モジュール ダイアタッチ
機能別	一液性 速硬化

項目	条件	単位	代表値
<b>硬化前特性</b>			
外観	目視	—	銀黄色
バインダー	—	—	エポキシ樹脂系
粘度	E型粘度計 / 5rpm / 25℃	Pa・s	5~20
ゲルタイム	145℃熱板上	秒	8
保管条件	未開封 / 冷凍(-15℃以下)	—	2か月
<b>硬化後特性</b>			
硬化条件	熱風乾燥炉	—	150℃×2分
体積固有抵抗値	150℃×2分硬化	Ω・cm	$5.0 \times 10^{-3}$
ダイシエ強度	Siチップ / Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 基板	N/mm <sup>2</sup>	35

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら



ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階  
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7  
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869