

# Peltron®

产品名称	XJS-3060-1
产品分类	导电性粘接剂
主要用途	半导体模组 汽车用电气产品 一般模组 固晶胶 太阳能电池
主要功能	单组分 快速固化

项目	条件	单位	代表值
一般项目			
外观	目视	—	银黄
树脂	—	—	环氧树脂
粘度	E型粘度计 / 5rpm / 25°C	Pa·s	5~20
凝胶时间	145°C (热板上)	秒	8
储存安定性	未开封 / 冷冻 (-15°C以下)	—	2个月
固化物特性			
建议固化条件	热风干燥炉	—	150°C×2分
体积电阻值	150°C×2分	Ω·cm	$5.0 \times 10^{-3}$
推力强度	Si/ Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	N/mm <sup>2</sup>	35

以上数值为参考值并非产品规格

## 联系方式



## PELNOX, LTD.

东京支店

〒103-0023 東京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层

TEL: +81-3-5645-3781

FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7

TEL: +81-463-86-8001

FAX: +81-463-86-8022