

# ペルノックス® Pelnox®

製品名	XW-2310
製品カテゴリ	コンデンサ用下塗り樹脂
用途別	フィルムコンデンサ プラマグ
機能別	一液性 低応力 耐熱性 耐湿性

## 硬化前性状

(代表値)

項目	条件	単位	XW-2310
外観	目視	—	淡褐色液体
比重	25℃	—	0.92
粘度	25℃	mPa・s	5
固形分		%	35
ゲルタイム	150℃	秒	110

標準硬化条件 120℃-1.5時間

## 硬化後特性

項目	条件	単位	代表値
ガラス転移温度	TMA法	℃	143
線膨張係数	Tg以下	10 <sup>-5</sup> /℃	6.5
	Tg以上	10 <sup>-5</sup> /℃	15.7

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。

お問い合わせはこちら

 PELNOX ペルノックス株式会社

東京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル10階  
TEL : 03-5645-3781 FAX : 03-5645-3784

大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区 平野町 1-3-7  
TEL : 06-6227-0877 FAX : 06-6227-0869