

# Peltron®

产品名称	K-3100
产品分类	电路/电极用 导电胶
主要用途	一般模组、触摸屏、太阳能电池
主要功能	单组份、低电阻值

项目	条件等	单位	代表值
<b>液体特性</b>			
粘度	Rion VT-04F / #2 / @25°C	Pa·s	88
适合的印刷线宽	丝网印刷 / 400mesh	μm	≧80
稀释剂	—	—	稀释剂 #713
储存安定性	未开封 / 冷藏 (0~10°C)	—	6个月
<b>干燥涂膜特性</b>			
涂膜色调	目测	—	灰黄色
建议干燥条件	热风干燥炉	—	130°C x 20分
体积电阻值	130°C x 20分 干燥	Ω·cm	4.5 x 10 <sup>-5</sup>
特征	静电容量型触摸屏的电路成形上使用的标准导电胶。 丝网印刷时低于100 μm宽的电路成形上使用的产品。		

以上数值为参考值并非产品规格

## 联系方式



## PELNOX, LTD.

东京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层  
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心 〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7  
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022