

# Peltron®

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | K-3330            |
| 产品分类 | 电路/电极用 导电胶        |
| 主要用途 | 一般模组、触摸屏、太阳能电池    |
| 主要功能 | 单组份、柔软性、细线印刷用、耐弯曲 |

| 项目      | 条件等                                                        | 单位   | 代表值                    |
|---------|------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 液体特性    |                                                            |      |                        |
| 粘度      | Brook Field HBT / #7 / @25℃                                | Pa·s | 245                    |
| 适合的印刷线宽 | 丝网印刷 / 500~600mesh                                         | μm   | ≧60                    |
| 稀释剂     | —                                                          | —    | 稀释剂 #710               |
| 储存安定性   | 未开封 / 冷藏 (0~10℃)                                           | —    | 3个月                    |
| 固化涂膜特性  |                                                            |      |                        |
| 涂膜色调    | 目测                                                         | —    | 灰黑色                    |
| 建议固化条件  | 热风干燥炉                                                      | —    | 130℃ x 30分             |
| 体积电阻值   | 130℃ x 30分 固化                                              | Ω·cm | 5.0 x 10 <sup>-5</sup> |
| 特征      | 静电容量型触摸屏的电路成形上使用的标准导电胶。<br>丝网印刷时30 μm宽的电路成形上使用可能的超细线印刷用产品。 |      |                        |

以上数值为参考值并非产品规格

## 联系方式



## PELNOX, LTD.

东京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层  
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心 〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7  
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022