

Pelnox®

产品名称	ME-522-1C/HV-522
产品分类	发光二极管用树脂
主要用途	LED
主要功能	

固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	ME-522-1C	HV-522
外观	目测	—	微青色液体	淡黄色液体
比重	25℃	—	1.17	1.17
粘度	25℃	mPa·s	3,500	130
配比	重量比		100/110	
胶凝时间	120℃ 8g	分	10	
初期混合粘度	25℃	mPa·s	650	

标准固化条件 100℃-2小时+130℃-2小时

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
硬度	JIS K-7215 25℃	邵氏D	89
热变形温度	JIS K-7191-3	℃	142
玻璃化温度	TMA法	℃	142
	DSC法	℃	143
线膨胀系数	Tg以下	10 ⁻⁵ /℃	6.4
	Tg以上	10 ⁻⁵ /℃	18.3
弯曲强度	JIS K-6911	MPa	90
弯曲模量	JIS K-6911	MPa	2,800
体积电阻率	JIS K 6911 25℃	Ω-cm	10 ¹⁶ 以上
	JIS K 6911 煮沸2小时	Ω-cm	10 ¹⁶ 以上
吸水率	JIS K 6911 煮沸2小时	wt%	0.5

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店 〒103-0023 东京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心 〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022