

Pelnox®

产品名称	ME-5890 LC
产品分类	单组份树脂 恒温器、中继的封口树脂
主要用途	温度保险丝（热熔断） 单组份
主要功能	单组份树脂

固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	ME-5890 LC
外观	目测	—	黑色粘稠液体
比重	25℃	—	1.60
粘度	25℃	mPa·s	35,000
胶凝时间	150℃ 热板	分	3.5

标准固化条件 140℃-15分

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
硬度	JIS K-7215 25℃	邵氏D	90
玻璃化温度	TMA法	℃	123
线膨胀系数	Tg以下	10 ⁻⁵ /℃	3.6
剪切粘接力	JIS K-6850 Fe-Fe	MPa	20
体积电阻率	JIS K 6911 25℃	Ω-cm	2.0 x 10 ¹⁶
吸水率	JIS K 6911 煮沸2小时	wt%	0.33

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店 〒103-0023 东京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心 〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022