

Peltron®

产品名称	S-3028
产品分类	导电性粘接剂
主要用途	半导体模组、车载电装品、一般模组、固晶、触摸屏、太阳能电池
主要功能	单组份

项目	条件等	单位	代表值
一般项目			
包装方式	—	—	罐装, 针筒
液体特性			
粘度	B型粘度计/ 10rpm / @25°C	Pa·s	45
储存安定性	未开封 / 冷冻 (-15°C以下)	—	3个月
固化物特性			
建议固化条件	热风干燥炉	—	140°C x 60分
体积电阻值	140°C x 60分 固化	Ω·cm	1.0 x 10 ⁻⁴
剪切强度 @25°C	4mm2Si芯片/Au镀面	N/mm ²	21.5
	4mm2Si芯片/Al基板		21.4
剪切强度 @150°C	4mm2Si芯片/Au镀面		8.8
特征	低电阻值的导电性粘接剂。 适用于无法高温 (150°C以上) 加热的产品。		

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店 〒103-0023 东京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心 〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022