

Silox[®] Cement

产品名称	WE-7023P
产品分类	陶瓷电阻用灌封材料
主要用途	电阻
主要功能	耐高温

项目	条件等	单位	代表值
外观	—	—	白色粉末
溶解性	—	—	二甲苯等
标准固化时间 [※]	200℃	小时	1
※备注	作为封料的胶水。固化催化剂使用时：80℃-2小时		
体积电阻率	JIS K-6911	Ω-cm	1.0 x 10 ¹⁵
特征	•与石英砂混和，可以制成简单的陶瓷电阻灌封材料。		

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店 〒103-0023 東京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心 〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022