

Epotack[®]

产品名称	XA-1295/HQ-1
产品分类	热熔断的端子密封
主要用途	温度保险丝（热熔断）、一般模组
主要功能	

固化前性状

（代表值）

项目	条件	单位	XA-1295	HQ-1
外观	目测	—	黑色膏状	褐色液体
比重	25℃	—	1.47	0.95
粘度	25℃	mPa·s	60,000	9,000
配比	重量比		100/35	
初期混合粘度	25℃	mPa.s	55,000	

标准固化条件 25℃-24小时

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
硬度	JIS K-7215 25℃	邵氏D	88
玻璃化温度	TMA法	℃	55
线膨胀系数	Tg以下	10 ⁻⁵ /℃	5.8
	Tg以上	10 ⁻⁵ /℃	15.5
体积电阻率	JIS K 6911 25℃	Ω-cm	4.7 x 10 ¹⁵
吸水率	JIS K 6911 25℃ 24小时	wt%	0.2

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店 〒103-0023 东京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
 TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心 〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
 TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022