

Pelnox®

产品名称	XW-2310
产品分类	电容器用底层树脂
主要用途	薄膜电容器 塑料磁铁
主要功能	单组份 低应力 耐热性 耐湿性

固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	XW-2310
外观	目测	—	淡褐色液体
比重	25℃	—	0.92
粘度	25℃	mPa·s	5
固形分		%	35
胶凝时间	150℃	秒	110

标准固化条件 120℃-1.5小时

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
玻璃化温度	TMA法	℃	143
线膨胀系数	Tg以下	10 ⁻⁵ /℃	6.5
	Tg以上	10 ⁻⁵ /℃	15.7

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店

〒103-0023 東京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022